

# Båtlack

## Produktbeskrivning

Högblank uretanalkydlack för lackning av trätor inom- och utomhus. Ger en slitstark yta med hög fyllighet och väderbeständighet.

## Användning

Avsedd för lackning av trä, inne och ute.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för lackning.

Tidigare lackade ytor i gott skick tvättas med Flügger 37 målartvätt och slipas med fint slippapper före fortsatt behandling.

Nytt eller renskrapat trä utomhus, förbehandlas med Flügger 90 Classic grundolja. Ev. överskott av grundolja torkas bort. Färdiglacka 2-3 ggr med utspädd Båtlack

Slipa med ett fint slippapper mellan behandlingarna.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta



## Tekniska data

Produkttyp	Lacker
Glans	90;Blank
Densitet (kg/l)	0,90
Torrhalt: Vikt %	53
Torrhalt: Vol %	43
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas

### Nuvarande TDS version

november 2007

### Ersätter TDS version

januari 2007