

# Linolja Kokt

## Produktbeskrivning

Varmpressad rå linolja upphettad till kokpunkten med ungefärligt lika egenskaper som rå linolja, men med kortare torktid.

## Användning

Användes till behandling av golv och möbler.

Vid behandling av möbler: Gnid in oljan på trämöbeln och torka av överskottet med trasa efter ca 20 minuter.

OBS! Oljeindränkta trasor kan självantända. Förvara därför sådana trasor etc. i plåtkärl med lock.

## Miljöinformation

Restprodukter lämnas enligt lokala bestämmelser

**Förvaring:** Svalt och frostfritt

## Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Densitet (kg/l)	0.93
Innehållsuppgifter	Olja från linfrön
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	60
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	14
Rengöring av verktyg osv.	Målartvätt

## Nuvarande TDS version

juli 2011

