

Dekso 20 H2O

Dekso är förstklassiga produkter med speciella egenskaper som förenar funktion och estetik med kompromisslös kvalitet.

Produktbeskrivning

Halvmatt 100 % akryl väggfärg, extra täckförmåga. Rekommenderas för lokaler med höga funktionella och speciella estetiska krav, som utsätts för fukt och ofta utsätts för smuts och slitage.



- **Fuktresistent**
- **Hög finish**
- **Extra tålig yta**

Märkningar



Name: Råvit S0500-N



Name: Base 1



Användning

Kök, företagslokaler, institutioner, kliniker, sjukhus, lätt industri och trapphus.
Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar i ytan rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Grunda med Special Grund efter behov.
Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

Applicering

Pensel, ruller eller spruta

Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning

Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor

Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet

Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsintervall

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat

Förväntat resultat

Halvmatt stark yta.

Diskret jämn struktur med tydlig glans.

Fuktresistent och smutsavvisande.

Tål rengöring inklusive punktrensning med rengöringsmedel utan slipmedel < pH 9, vatten, borste, tygtrasa och högtryckstvätt (max 80 bar, min 30 cm avstånd, vattentemperatur på max 30°C).

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

OBS!

Inte lämpligt för ytor där vatten- och ångsäkra skyddskrav för våtutrymmen gäller.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Kompletterande info

Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

Tekniska data

Produkttyp	100% akrylatfärg
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1,28
Torrhalt: Vikt %	53
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
[wetgoodTDSFireRating]	B-s1, d0
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2021

Ersätter TDS version

mars 2021