

# DETALE Topcoat

DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och naturens föränderlighet. Produkterna är lämpliga för professionell användning såväl som för själv-användning.



## Produktbeskrivning

Effektskapande impregnering för väggar och tak. Ger en vatten- och smutsavvisande effekt. Rekommenderas för lokaler med normala krav på funktionalitet som utsätts för nedsmutsning och slitage.

- Impregnering
- Transparent
- Smutsavvisande motsvarande en matt målad yta

## Användning

Uppehållsrum, entréer, kontor, affärslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger.

Ytor som behandlats med DETALE KC14 och DETALE KABRIC samt mineralhaltiga underlag av puts, betong och mursten.

## Underlag

Ska vara sugande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Damm och löst sittande material avlägsnas.

Applicera 1-2 gånger. Maximal effekt uppnås vid två appliceringar.

## Applicering

Mikrofiberduk, duttas på ytan.

Applicera eventuellt med lågtrycksspruta och dutta sedan.

Applicera jämnt vått-i-vått och undvik löpare.

Kondens får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Genomskinlig yta.

Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.

Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.0
[wetgoodTDSCoverageLong]	15
[wetgoodTDSCoverageShort]	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021