

Facade Armering

Flügger Facade är produkter för utvändig behandling av mineralhaltiga underlag. Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta.

Produktbeskrivning

Pigmenterad strukturgrundfärg som jämnar ut mindre skillnader i underlaget. Förstärker vid mindre sprickbildningar, t.ex. krympsprickor, krackeleringar eller stabiliserade sättningsprickor.

- Förstärker vid sprickor
- Finkornig struktur
- Jämnar ut små skillnader



Användning

Mellanbehandling av mineralska fasader före du färdigbehandlar med fasadfärg.

Underlag

Ska vara grundat eller tidigare behandlat, rent, torrt, fast och lämpat till ytbehandling.

Behandling

Löst sittande målarfärg och gips avlägsnas genom rengöring.

Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.

Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade algtvätt.

Större sprickor ska fyllas med lämpligt material.

Nya lätt kritande eller absorberande underlag grundas med Flügger Facade Primer.

Färdigbehandla med Flügger fasadfärg Flügger Facade Universal eller Flügger Facade Betong.

Applicering

Pensel eller rulle.

Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.

Påför vått i vått och avsluta med att stryka eller rulla i samma riktning.

Upprepa behandlingen om revor och sprickor inte försvinner med en påföring.

Den utfyllande och förstärkande funktionen förbättras vid tjockare skikt.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet

Kondens får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Matt täckt yta med finkornig struktur.

Den stärkande effekten ökar med ökande lagertjocklek.

OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverknig av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.43
Torrhalt: Vikt %	67
Torrhalt: Vol %	52
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	Vattenånga: Sd = 0,30 m motsvarande klass 2 enligt EN 7783-2
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2021

Ersätter TDS version

juni 2021