

Facade Silikat primer

Flügger Facade är produkter för utvändig behandling av mineralhaltiga underlag. Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta.

Produktbeskrivning

Färglös silikatgrund för mineralhaltiga underlag. Binder med underlaget och används före behandling med Flügger Facade Silikat.

- **Mineralhaltiga underlag**
- **Förbättrar vidfästningen.**
- **Endast för silikat**



Användning

Nya obehandlade mineralhaltiga fasader, som t.ex. kalkputs, kalkcementputs, cementputs och underlag som tidigare behandlats med silikatfärg.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Ytan ska vara vittorr utan betydande kritande och saltutfällningar.

Nya obehandlade mineralhaltiga underlag och kitt måste härdas i minst 4 veckor före behandling.

Tunt putsade tegelstenar som kan tidigast behandlas efter 2 år.

Urlakning av salt och andra vattenlösliga komponenter måste vara slutförd.

Fukt som stiger upp från grunden eller från sprickor som t.ex. vattenavskiljare, murkronor eller andra detaljer i konstruktionen får inte förekomma.

Behandling

Utfällningar, löst material och målarfärg avlägsnas genom tvättning och rengöring.

Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.

Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade algtvätt.

Stora sprickor och skador ska fyllas med kalk-/cementbaserat material.

Applicering

Pensel eller rulle.

Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.

Applicera enhetligt vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Löpare/gardiner får inte förekomma

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondens under torkning/härdning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Enhetligt transparent yta.

Färdigbehandlas med Facade Silikat.

Tips

Täck över glas, klinker, metall m m, för att undvika matta fläckar.
Tegelstensfasader skall vara av frostbeständigt tegel och minst 2 år gamla samt putsade/slammade.
Se även information på etikett och behandlingsanvisning på www.flugger.se

OBS!

Silikatprimer späds alltid ut 1:1 innan användning för grundning och förtunning av silikatfärg.
Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.
Täck fönsterrutor, metall osv, då stänk kan ha en mattande effekt.

Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.08
Torrhalt: Vikt %	15
Torrhalt: Vol %	8
pH	11,5
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Utspädning	1:1 med vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2021

Ersätter TDS version

juni 2021

