

Golvack blank

Flügger Floor Varnish är produkter för behandling av trägolv. Ger en smutsavvisande, robust och slitstark yta.

Produktbeskrivning

Blank PU-förstärkt akrylgolvack. Fyllig med bra sammanflytning, extra slitstark och motståndskraftig mot repor. Rekommenderas där höga estetiska och funktionella krav ställs, i ofta använda områden med visst slitage och nedsmutsning.



- Slitstark
- Fyllig
- Reptålig

Användning

För alla träslag i uppehållsrum, korridorer, entréer, trapphus, kontor och kök. Underlaget ska vara behandlat med lackfärgsgrund eller tidigare lackerat.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Ojämn eller löstsiddande lack och färg avlägsnas fullständigt till rent trä genom slipning.

Obehandlat trä grundas med Flügger Floor Primer.

Befintlig lack rengörs från smuts, föroreningar, fett och vax med Flügger Natural Wood Cleaner.

Mattslipa, men undvik genomslipning.

Dammsug och torka efter med en väl urvriden trasa.

Optimal slitstyrka uppnås med två eller flera behandlingar.

Applicering

Pensel eller rulle.

Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.

Påförs vått-i-vått i träets längsriktning, undvik överlappningar och lackpölar.

Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Trägolv ska vara i fuktbalans vid behandling.

Vidhäftningen kontrolleras genom att dra ett mynt vinkelrätt mot den lackerade ytan med fast tryck.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Blank, färglös, extra slitstark, robust och motståndskraftig mot repor.
Fyllig finish med optimal sammanflytning.
Tål allmän nedsmutsning, slitage och rengöring med universalrengöringsmedel och urviden trasa.
Spärrar inte eventuell missfärgning från träets innehåll av lignin eller garvsyra.
Belasta ytan med försiktighet tills lacken är helt genomhärdad.
Ytan kan användas efter 24 timmar.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Produkttyp	Lacker
Glans	80;Blank
Densitet (kg/l)	1.03
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas, kan inte brytas
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2021

Ersätter TDS version

januari 2021