

Grundolja Utomhus

Produktbeskrivning

Traditionell grundolja baserad på kallpressad linolja. God inträngning i träet, minimerar uttorkning och sprickbildning samt fuktskador. Hämmar mögel- och algpåväxt på ytan.

- God inträngningsförmåga
- Minimerar uttorkning och sprickbildning i träet
- Skyddar träet mot fuktskador utifrån



Användning

Används till alla träslag - hyvlat och ohyvlat. Kan dessutom användas på tidigare behandlade ytor, som är öppna och sugande. Ytor som tidigare behandlats med pigmenterad träbets, återfår ofta den ursprungliga färgen efter behandling med olja. Kan efterbehandlas med linolja- och alkydfärg. Flügger Grundolja, utomhus används också till förtunning av Flügger Linoljafärg, utomhus.

Behandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Detta så att underlaget kan bära efterföljande behandling. Avlägsna färgskikt som är kritande och sitter löst. Slipa både nya och tidigare behandlade ytor. Rengör ytorna noggrant och eftertvätta med rent vatten. Påför med pensel i tunna skikt tills träet är mättat. Ändträet bör ha flera behandlingar. Överskjutande grundolja ska avtorkas 20 min. efter påföring. Minimal arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: +5°C. max. 80% RF. Sörj för god luftväxling under och efter arbetet.

OBS!

Använda trasor kan självantända.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Grundolja;Oljebaserade produkter
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	12
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas

Nuvarande TDS version

april 2013

Ersätter TDS version

mars 2013