

# Interior High Finish 90

Flügger Interior är en serie av vattenlösta lackfärger för färdigbehandling av trä och metall inomhus. Produkterna är enkla att använda och ger en snygg och hård yta.

## Produktbeskrivning

Akryl lackfärg med lätt och smidig konsistens och god sammanflytning. Lämplig till ämnen där höga krav på estetik och funktion ställs.



- Snygg sammanflytning
- Hård yta
- Helblank yta

## Märkningar



Name: Vit



Name: Råvit S0500-N



Name: Base 1



Name: Base 4



Name: Svart



Name: Base 3



## Användning

Dörrar, dörrkarmar, profilbrädor, infattningar, fotlister, köksdörrar, fönster, fönstersmygar, fönsterbrädor, paneler, möbler samt järn och metall med rostskydd.

## Underlag

Måste vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

## Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Iso Primer.

Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas efter behov med Fix Primer.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Nytt eller bart rengjort trä grundas med Stop Primer.

Applicera 1-2 gånger. Vissa färger kräver extra behandlingar.

# Applicering

Pensel, ruller eller spruta

Välj verktyg utifrån krav på finish

Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning

Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor

Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet

Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat

## Förväntat resultat

Helblank hård, robust yta.

God sammenflytning och emaljliknande finish.

Tål almindelig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, blöt borste, vatten och trasa.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	90;Blank
Densitet (kg/l)	1.24
Torrhalt: Vikt %	49
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dagar)	10
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten. Ska inte förtunnas vid sprutning.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

**Nuvarande TDS version**

december 2021

**Ersätter TDS version**

maj 2021