

# Interior High Finish 5 Classic

Flügger Interior Classic är lösningsmedelhaltiga produkter för behandling av trä och metall inomhus. Produkterna är enkla att använda och ger en snygg yta med emaljkaraktär.

## Produktbeskrivning

Alkyd grund-, mellan- och slutfärg med särskilt bra spärrande egenskaper. Rekommenderas till ämnen där estetiska och medelhöga krav på funktion ställs.



- Bra spärrande egenskaper
- Grund-, mellan och finishfärg
- Matt yta

## Användning

Grund-, mellan- och slutbehandling av trä eller mellanbehandling på tidigare behandlat eller rostskyddad järn och metall inomhus.

## Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

## Behandling

Lösslittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas efter behov med Fix Primer Classic.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Nytt eller bart rengjort trä grundas.

Applicera 1-2 gånger. Vissa färger kräver extra behandlingar.

## Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Välj verktyg utifrån krav på finish.

Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning.

Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C .

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

# Förventat resultat

Matt täckande yta.

God sammenflytning.

Tål almindelig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

**Skyddsutrustning:** Sprutning: Överdragsdräkt, hjälm med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

## Tekniska data

Produkttyp	Alkydoljefärg
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1,57
Torrhalt: Vikt %	76
Torrhalt: Vol %	53
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	48
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

## Nuvarande TDS version

augusti 2020