

Linoljegrundfärg Inomhus

Flügger Archaia är en serie produkter som ger en klassisk look. Används för listade och bevarade egenskaper eller där det också finns krav på bevarande av byggnadskultur och traditionellt estetiskt uttryck. Produkterna är en del av Flügger-konserveringskonceptet.

Produktbeskrivning

Traditionell linoljegrundfärg baserad på kallpressad linolja, linoljefernissa och rena pigment. Framställd och riven på trävalsverk efter ursprunglig tradition och metod.



- God inträngningsförmåga
- Fyller och täcker bra
- Kan användas som både grund- och mellanstrykning

Användning

Används inomhus på nytt trä eller på trä som tidigare är målat med oljefärg. Flügger Linoljegrundfärg, inomhus är anpassad till de krav som ställs på de mest ambitiösa reparations- och underhållsarbeten. Den har en god inträngningsförmåga och kan dessutom användas som mellanstrykningsfärg på tidigare oljemålade ytor.

Framstår med fyllig yta och skapar ett bra underlag för efterföljande behandling.

Behandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Detta så att underlaget kan bära efterföljande färgskikt. Avlägsna färgskikt som är kritande och sitter löst. Slipa både nya och tidigare behandlade ytor. Släta och blanka ytor ska mattslipas. Rengör ytorna noggrant och eftertvätta med rent vatten. Rör noggrant om Flügger Linoljegrundfärg, inomhus innan användning. Förtunna med Flügger Förtunningsmedel eller linoljefernissa till strykbar konsistens. Påför med pensel i ett eller flera tunna skikt, med torktid mellan varje skikt och innan vidare behandling med Flügger Linoljefärg, inomhus. Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: +5°C. Max luftfuktighet 80% RF. Sörj för god luftväxling under och efter arbetet.

Tips

Tvätta noggrant med rent vatten innan måleribehandling, då linoljefärg kan förtvålas om det finns rester av rengöringsmedel på ytan.

OBS!

Obs! Använda trasor kan självantända
Nyckel: LIN G INDE Augusti 2014

Förvaring: Svält och väl tillslutet

Tekniska data

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.)

12

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning

Min. +5°C

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)

12

Utspädning

Förtunningsmedel eller linoljefernissa tilstrykbar konsistens

Nuvarande TDS version

april 2013

Ersätter TDS version

januari 2013