

# Linoljekitt

## Produktbeskrivning

Ett linoljebaserat kitt framställt på traditionellt vis, som, förutom traditionell alkydolja- och linoljafärg, kan samarbeta med vattenbaserad färger och träskydd som t.ex. Flügger Fönsterfärg och Flügger 04 Wood Tex Täcklasyr.

- Arbetsvänlig konsistens
- Blir efter några år mycket hård



## Användning

Till alla typer av utfyllningsarbeten med kitt, t ex. kittning vid isättning av glas och reparationer av gamla fönster.

## Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Linoljekittets hållbarhet är beroende på kittets möjlighet att behålla oljan, därför skall bart trä grundas med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolja eller förtunnad alkydoljefärg.

## Applicering

Appliceras med kittkniv eller spackel.

Bildar hinna efter ca 1 vecka och är genomhärdad efter 1 år.

Vid kittning inomhus skall kittfogen ventileras väl, för att undvika rynktork när fönstret hängs tillbaka utomhus.

Skall övermålas 2-4 veckor efter kittning. Bör övermålas 1-2 mm in på glaset.

**Förvaring:** Väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	Oljebaserade produkter
Densitet (kg/l)	2,0
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	24
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	72
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

**Nuvarande TDS version**

oktober 2010

**Ersätter TDS version**

januari 2006