

Termokit 684

Produktbeskrivning

Linoljestabiliserat kitt. Bildar en mer elastisk kittfog än linoljekitt och klarar av att stå omålad i flera år. Är dock svårare att jobba med än linoljekitt. Sjunker inte.

Användning

Till alla typer av utfyllningsarbeten med kitt, t ex. kittning vid isättning av glas och reparationer av gamla fönster där övermålning ej är nödvändig. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Bort trä grundas med FLÜgger 90 Classic Grundolja.

Appliceras med kittkniv eller spackel.

Termokit bildar en skyddande hinna efter några dagar, och under den förblir kittmassan elastisk under flera år.

Kan övermålas.



Tekniska data

Densitet (kg/l)	2,00
-----------------	------

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
---	-----------

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	12
------------------------------------	----

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	48
---	----

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
--------------------------------------	----

Nuvarande TDS version

oktober 2008

Ersätter TDS version

januari 2005