

Fönsterkitt

Produktbeskrivning

Oljestabiliserat kitt. Bildar en mer elastisk kittfog än linoljekitt.



- Oljebaserat fönsterkitt som är klar att använda

Användning

Till alla typer av utfyllningsarbeten med kitt, t ex. kittning vid isättning av glas och reparationer av gamla fönster.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Bort trä grundas med Flügger 90 Classic Grundolja eller förtunnad alkydoljefärg.

Appliceras med patronspruta och efterslätas med kittkniv eller spackel.

Skall övermålas ca 1 vecka efter kittning. Bör övermålas 1-2 mm in på glaset.

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa	
Densitet (kg/l)	2.1	
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C	
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	48	
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28	
Volumen Svind (%)	15	
Utspädning	Förtunning/Rengöring:	Lacknafta

Nuvarande TDS version

september 2011

Ersätter TDS version

januari 2003